

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE, no. DoP-SW FR-03

**1. Code d'identification du produit:**

Contreplaqué de résineux en couche épaisse, non filmé, 9-40 mm

**2. Applications possibles:**

Pour contreplaqué non filmé et non revêtu comme élément de construction selon EN 636-2

**3. Fabricant:**

Paged Morąg S.A.  
Ul. Mazurska 1  
14-300 Morąg

**4. Système AVCP:**

Système AVCP 1

**5. Organisme notifié:**

Numéro d'identification 0763-CPR MPA Eberswalde a effectué l'inspection initiale de la production en usine et le système de contrôle en usine, et effectue une surveillance continue, une évaluation et une approbation du contrôle de la production en usine, et a effectué des tests d'échantillons prélevés en usine conformément au calendrier établi dans le système CE 1 et a délivré le certificat de contrôle de production conformément à avec le système de conformité 1. Norme harmonisée: EN 13986 + A1: 2015, EN 13501-1:2019-02.

Usine Morąg  
Ul. Mazurska 1  
14-300 Morąg, Polska  
0763-CPR-6084

## 6. Propriétés déclarées:

| Contreplaqué résineux                          |                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Caractéristiques importantes                   | Utilisation finale                                                                                                                                                                                                 | min. épaisseur (mm) | Valeurs             |
| Classe de réaction au feu                      |                                                                                                                                                                                                                    |                     | Classe (planchers)  |
|                                                | Fixation directe ou sur des traverses en bois ou à base de bois, ainsi que sur des traverses avec des classes de réaction au feu A1 et A2 d'une épaisseur d'au moins 6 mm et d'une densité minimale de 1800 kg/m³. | 9                   | B <sub>fl</sub> -s1 |
| Valeurs des caractéristiques importantes       | Valeurs                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |
| Coefficient de transmission de la vapeur d'eau | Pour une humidité de l'air élevée $\mu$ - 70<br>Pour une faible humidité de l'air $\mu$ - 200                                                                                                                      |                     |                     |
| Classe d'émission de formaldéhyde              | ½ E1                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |
| Teneur en pentachlorophénol (PCP)              | Non contenu                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |
| Isolation aux bruits aériens                   | —                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |
| Coefficient d'absorption acoustique $\alpha$   | Plage                                                                                                                                                                                                              | $\alpha$            |                     |
|                                                | 250-500 Hz                                                                                                                                                                                                         | 0,10                |                     |
|                                                | 1000-2000 Hz                                                                                                                                                                                                       | 0,30                |                     |
| Conductivité thermique $\lambda$ (W / (mxK))   | 0,13                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |
| Qualité de collage                             | Classe 3                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |
| Persistance biologique                         | Non revêtu ou enduit et non protégé                                                                                                                                                                                | Classe d'utilité 2  |                     |
| Force d'ancrage                                | —                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |
| Perméabilité à l'air                           | —                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |
| Rigidité de la plaque et capacité de charge    | —                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |
| Densité moyenne (kg / m3)                      | 550-700                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |

Norme harmonisée EN 13986 + A1: 2015

Norme harmonisée EN 13986 + A1: 2015

| Épaisseur nominale                                                   | 9       | 12   | 15   | 18   | 21   | 24   | 27   | 30 | 35 | 40 |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|
| Valeurs des caractéristiques importantes                             | Valeurs |      |      |      |      |      |      |    |    |    |
| Valeurs caractéristiques de flexion selon EN 789 (N / mm2)           |         |      |      |      |      |      |      |    |    |    |
| f                                                                    | 26,7    | 28,0 | 28,0 | 25,2 | 26,8 | 27,6 | 25,2 |    |    |    |
| f ⊥                                                                  | 11,5    | 15,1 | 12,2 | 18,8 | 17,4 | 17,0 | 16,8 |    |    |    |
| Résistance à la compression caractéristique                          | NPD     |      |      |      |      |      |      |    |    |    |
| Résistance caractéristique à la traction                             | NPD     |      |      |      |      |      |      |    |    |    |
| Valeurs moyennes de MOE en flexion selon EN 789 (N / mm2)            |         |      |      |      |      |      |      |    |    |    |
| Em                                                                   | 10956   | 9821 | 9220 | 9063 | 9685 | 8762 | 7881 |    |    |    |
| Em ⊥                                                                 | 2177    | 3128 | 3567 | 5805 | 3582 | 5336 | 5202 |    |    |    |
| Valeurs MOE moyennes en compression et en tension                    | NPD     |      |      |      |      |      |      |    |    |    |
| Valeurs caractéristiques pour cisaillement dans le plan de la plaque | NPD     |      |      |      |      |      |      |    |    |    |
| Valeurs caractéristiques pour cisaillement circulaire                | NPD     |      |      |      |      |      |      |    |    |    |
| MOR moyen en cisaillement de plaque                                  | NPD     |      |      |      |      |      |      |    |    |    |
| MOR moyen en cisaillement du disque                                  | NPD     |      |      |      |      |      |      |    |    |    |
| Résistance et rigidité sous charge ponctuelle                        | NPD     |      |      |      |      |      |      |    |    |    |
| Résistance aux chocs                                                 | NPD     |      |      |      |      |      |      |    |    |    |

Norme harmonisée EN 13986 + A1: 2015

Norme harmonisée EN 13986 + A1: 2015

7. Les propriétés du produit décrites ci-dessus sont cohérentes avec les valeurs déclarées des paramètres testés. Cette déclaration de propriétés a été préparée conformément au règlement UE n ° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué ci-dessus.

Signature au nom du fabricant:



**D Y R E K T O R**  
**Sprzedaży i Marketingu**  
**Michał Mrocz**