

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH, No 2024/01/02-DoP-SW-01

1.

Identyfikacyjny kod produktu:

Konstrukcyjna sklejka iglasta, oklejana lub nieoklejana, 9-45 mm.
2.

Możliwe zastosowania:

Dla sklejek nieoklejonych i niezabezpieczonych powierzchniowo jako element konstrukcyjny zgodnie z EN 636-2.
Dla sklejek oklejonych i/lub zabezpieczonych powierzchniowo jako element konstrukcyjny zgodnie z EN 636-3.
3.

Producent:

Paged Morąg S.A.
ul. Kwiatowa 1
12-200 Pisz

Paged Morąg S.A.
ul. Mazurska 1
14-300 Morąg
5.

System AVCP:

AVCP system 2+
- 6a.

Norma zharmonizowana:

EN 13986:2004+A1:2015

Paged Morąg
ul. Kwiatowa 1
12-200 Pisz, Polska
0763-CPR-6072
0763-CPR-6074

Paged Morąg
ul. Mazurska 1
14-300 Morąg, Polska
0763-CPR-6007
0763-CPR-6081

Jednostka notyfikowana
MPA Eberswalde - Materialprüfanstalt Brandenburg GmbH (Approved body No 0763)
Alfred-Möller-Straße 1
16225 Eberswalde
Germany

7. Deklarowane właściwości:

Sklejka iglasta				
Istotne cechy charakterystyczne	Zastosowanie końcowe	min. grubość (mm)	Właściwości	
Reakcja na ogień			Klasa (bez podłóg)	Klasa (podłogi)
	Bez szczeliny powietrznej za panelem ze sklejki	9	D-s2, d0	D _{fl} -s1
	Z zamkniętą lub otwartą szczeliną powietrzną nie większą niż 22 mm za panelem ze sklejki	9	D-s2, d2	-
	Bez szczeliny powietrznej za panelem ze sklejki	15	D-s2, d1	D _{fl} -s1
	Z otwartą szczeliną powietrzną za panelem ze sklejki	18	D-s2, d0	D _{fl} -s1
	każde	3	E	E _{fl}
Istotne cechy charakterystyczne		Właściwości		
Współczynnik przenikania pary wodnej		Dla dużej wilgotności powietrza μ - 80 Dla małej wilgotności powietrza μ - 210		
Emisja formaldehydu		Klasa E1		
Zawartość pentachlorofenolu (PCP)		Nie zawiera		
Izolacja dźwięków przenoszonych w powietrzu		NPD		
Współczynnik pochłaniania dźwięku α	Zakres	α		
	250-500 Hz	0,10		
	1000-2000 Hz	0,30		
Przewodność cieplna λ (W/(mK))		0,15		
Jakość sklejania		Klasa 3		
Trwałość Biologiczna	Niepowlekane lub powlekane i niezabezpieczone	Klasa użytkowa 2		
	Powlekane i zabezpieczone	Klasa użytkowa 3		
Siła kotwienia		NPD		
Przepuszczalność powietrza		NPD		
Sztynność i nośność płyt		NPD		
Zakres gęstości (kg/m ³)		550-650		

Norma zharmonizowana EN 13986+A1:2015

Nominalna grubość	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	45
Istotne cechy charakterystyczne	Właściwości										
Klasa wytrzymałości na zginanie F klasa wg EN 636											
II	F35				F35	F30					
⊥	F30				F30	F25					
Wartości charakterystyczne zginania wg EN 636 (N/mm²)											
f _m II	52				52	45					
f _m ⊥	45				30	38					
Charakt. wytrzymałość przy ściskaniu	NPD										
Charakt. wytrzymałość przy rozciąganiu	NPD										
Klasa MOE przy zginaniu E klasa wg EN 636											
II	E80	E80	E70	E70	E60						
⊥	E50	E50	E50	E50	E40						
Średni MOE przy zginaniu wg EN 636 (N/mm²)											
E _m II	7200	7200	6300	6300	5400						
E _m ⊥	4500	4500	4500	4500	3600						
Charakt. średni MOE przy ściskaniu	NPD										
Charakt. średni MOE przy rozciąganiu	NPD										
Charakt. wytrzymałość przy ścinaniu prostopadłym do płaszczyzny płyty	NPD										
Charakt. średni MOR przy ścinaniu prostopadłym do płaszczyzny płyty	NPD										
Charakt. wytrzymałość przy ścinaniu w płaszczyźnie płyty	NPD										
Charakt. średni MOR przy ścinaniu w płaszczyźnie płyty	NPD										

Norma zharmonizowana EN 13986+A1:2015

Norma zharmonizowana EN 13986+A1:2015

Właściwości produktu opisanego powyżej są zgodne z deklarowanymi wartościami badanych parametrów. Niniejsza deklaracja właściwości została przygotowana zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta wskazanego powyżej.

Podpis w imieniu producenta:

Pisz, Polska, 2 stycznia 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' and 'W' that loops around the printed name.

Jarosław Wasiuk
Dyrektor Sprzedaży Eksportowej
Export Sales Director