

# Paged Mesh FR

(sklejka liściasta trudno zapalna na podłogi)



Sklejka liściasta oklejana filmem fenolowym o wysokiej gramaturze z odciskiem siatki. Proces nie wpływa ujemnie na wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz pozwala uzyskać najwyższą klasę ogniową dla drewna i płyt drewnopochodnych stosowanych w budownictwie i kolejnictwie. Sklejka Mesh FR produkowana jest do zastosowań w elementach konstrukcyjnych zgodnie z systemem CE2+ (podłogi) oraz spełnia najwyższy poziom zagrożenia pożarowego HL3 w klasie R10.

## ZASTOSOWANIA I KORZYŚCI

- Główne obszary zastosowań obejmują m.in. budownictwo (budynki użyteczności publicznej tj. szkoły, hotele, centra handlowe), kolejnictwo (tramwaje, wagony kolejowe)
- Powierzchniowa metoda impregnacji
- Szeroki zakres grubości
- Najwyższa klasa ogniowa dla drewna
- Produkt polski

**FORMATY STANDARDOWE\* [mm]** 1250/1500x2500  
1500x3000

\*Rozmiary niestandardowe dostępne w wycenie specjalnej

## ODCHYLEŃKI WYMIAROWE SKLEJKI ZGODNIE Z NORMAMI EN 315 I EN 324

Długość / szerokość	Wartość odchylenia
< 1000 mm	± 1 mm
1000 – 2000 mm	± 2 mm
> 2000 mm	± 3 mm

## ODCHYLEŃKI PROSTOLINIOWOŚCI KRAWĘDZI I PROSTOKĄTNOŚCI ZGODNIE Z NORMAMI EN 315 I EN 324

	Wartość odchylenia
Prostoliniowość krawędzi	± 0,1% lub ± 1mm/m
Prostokątność	± 0,1% lub ± 1mm/m

## POWŁOKA

Rodzaj filmu	Fenolowy
Gramatura filmu	220 g/m <sup>2</sup>
Taber Abraser	600 (ilość cykli)
Kolor filmu	Czarny, czarny brąz

## GRUBOŚĆ, ILOŚĆ WARSTW, ODCHYLENIA STANDARDOWE, GĘSTOŚĆ ZGODNIE Z NORMAMI EN 315, EN 323, EN 324

Grubość nominalna (mm)*	Ilość warstw (szt)	Odchyłka od nominalnej grubości (mm)		Waga (kg/m <sup>2</sup> )	Gęstość (kg/m <sup>3</sup> )
9	7	-0,7	+0,5	6,3	640-760**
12	9	-0,8	+0,6	8,4	
15	11	-0,9	+0,7	10,5	
18	13	-0,9	+0,7	12,6	
21	15	-1,0	+0,8	14,7	
24	17	-1,1	+0,9	16,8	
27	19	-1,8	+1,4	18,9	
30	21	-1,9	+1,5	21	
35	25	-1,5	+1,1	24,5	
40	27	-1,6	+1,2	28	
45	31	-1,8	+1,4	31,5	

\*Inne grubości oraz budowa specjalna dostępne na zamówienie. 35-45mm tylko dla Bfl-s1

\*\*Gęstość przy wilgotności 8-12%

## KLASA EMISJI (EN 717-1)

½ E1

## KLASA SKLEJENIA (EN 314-2)

Klasa 3

## KLASA PALNOŚCI (EN 13501-1 / EN 45545-2)

Bfl-s1  
R10 (HL3)

## USŁUGI DODATKOWE

Obróbka CNC zgodnie z zamówieniem klienta

## INFORMACJE DODATKOWE

1. Ogólne warunki sprzedaży <https://skleikapaged.pl/>
2. Deklaracja właściwości użytkowych <https://skleikapaged.pl/produkty/sklejka-paged-mesh-fr/>
3. Katalog klas jakości powierzchni sklejek filmowanych zgodnie z Zakładowymi Warunkami Technicznymi. <https://skleikapaged.pl/do-pobrania/>

Nasz surowiec jest materiałem ekologicznym i odnawialnym. Nasze produkty charakteryzują się niskim śladem węglowym i są produkowane z surowca certyfikowanego, z poszanowaniem naturalnego środowiska i lokalnej społeczności. Informacje zawarte w tym dokumencie mają charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.



Nasz surowiec jest materiałem ekologicznym i odnawialnym. Nasze produkty charakteryzują się niskim śladem węglowym i są produkowane z surowca certyfikowanego, z poszanowaniem naturalnego środowiska i lokalnej społeczności. Informacje zawarte w tym dokumencie mają charakter informacyjny i nie są objęte gwarancją. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Paged Morąg S.A.  
ul. Mazurska 1, 14-300 Morąg, tel.: +48 89 757 95 00

[www.skleikapaged.pl](http://www.skleikapaged.pl)

Paged Morąg S.A.  
ul. Kwiatowa 1, 12-200 Pisz, tel.: +48 87 425 48 00