

Paged GreenPly

(trockengehärtetes Hartsperrholz mit biobasiertem Klebstoff)



Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej



Das trocken gehärtete Hartholzsperrholz wurde mit einem formaldehydfreien Naturkleber hergestellt. Es hat ein Aufbau aus Birken- oder Erlenfurnier und innere Schichten aus Hartholz furnieren. Vollständig biologisch abbaubares Sperrholz. Es rangiert unter den strengsten Grenzwerten für Formaldehyd- und VOC-Emissionen (reine Holzemissionen). Es verfügt über die hohe mechanische Leistungsfähigkeit von trocken gehärtetem Laubholzsperrholz und bietet gesundheitliche und ökologische Vorteile. Die Verwendung von Paged GreenPly garantiert eine bessere Luftqualität in geschlossenen Räumen und ermöglicht die Umweltbelastung zu reduzieren.

ANWENDUNGEN UND VORTEILE

- Zu den Hauptanwendungsbereichen gehören Möbel, Innenausbau, Fußböden, Spielzeuge und Holzbearbeitung
- Hochwertige Verklebung auf Basis von biobasiertem Klebstoff
- Öko-Innovation in der Holzwerkstoffindustrie
- Minimale Emissionen von Formaldehyd und organischen Verbindungen (nur Holz)
- Vollständig biologisch abbaubar und aus erneuerbaren Rohstoffen hergestellt
- Umweltverträgliche Produktionsabfälle
- Einfach zu verarbeiten und ästhetisch aussiehend

FORMATE

1250x2500

STANDARD* [mm]

**Nicht-Standardgrößen auf Anfrage erhältlich

MASSABWEICHUNGEN VON SPERRHOLZ

NACH EN 315 I EN 324

Länge / Breite	Abweichungswert
< 1000 mm	± 1 mm
1000 – 2000 mm	± 2 mm
> 2000 mm	± 3 mm

ABWEICHUNGEN VON DER KANTENGERADHEIT UND RECHTWINKLIGKEIT GEMÄSS DEN NORMEN EN 315 UND EN 324

	Abweichungswert
Kantengeradheit	± 0,1% oder ± 1mm/m
Rechtwinkligkeit	± 0,1% oder ± 1mm/m

GRÖSSE, ANZAHL DER SCHICHTEN, STANDARDABWEICHUNGEN, DICHT GEMÄSS DEN NORMEN EN 315, EN 323, EN 324

Nennstärke (mm)*	Anzahl der Lagen	Abweichung von der Nenndicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Dichte (kg/m ³)
9	7	-0,7 +0,5	6,3	640-760**
12	9	-0,8 +0,6	8,4	
15	11	-0,9 +0,7	10,5	
18	13	-0,9 +0,7	12,6	

Andere Stärken und Sonderausführungen auf Anfrage erhältlich

**Dichte bei Feuchtigkeit 8-12%

EMISSIONSKLASSE (EN 16000-3)
< 0,002 ppm

VERBINDUNGSKLASSE (EN 314-2)

Classe 1

ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN

CNC-Bearbeitung nach Kundenspezifikation

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

1. Allgemeine Verkaufsbedingungen.
 2. Leistungserklärung (DoP).
 3. Katalog der Oberflächengüteklassen für Hartholzsperrholz gemäß EN 635-2.
- Verfügbar unter: www.pagedplywood.com

Unser Rohstoff ist umweltfreundlich und erneuerbar. Unsere Produkte haben einen geringen CO₂-Fußabdruck und werden aus zertifizierten Rohstoffen hergestellt, um die natürliche Umwelt und die lokale Gemeinschaft zu respektieren. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben dienen nur zu Informationszwecken und sind nicht durch eine Garantie abgedeckt. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Paged Plywood S.A.

ul. Mazurska 1, 14-300 Morąg, tel.: +48 89 757 95 00

www.pagedplywood.com

Paged Plywood S.A.

ul. Kwiatowa 1, 12-200 Pisz, tel.: +48 87 425 48 00



Unser Rohstoff ist umweltfreundlich und erneuerbar. Unsere Produkte haben einen geringen CO₂-Fußabdruck und werden aus zertifizierten Rohstoffen hergestellt, um die natürliche Umwelt und die lokale Gemeinschaft zu respektieren.

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben dienen nur zu Informationszwecken und sind nicht durch eine Garantie abgedeckt. Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Paged Plywood S.A.

ul. Mazurska 1, 14-300 Morąg, tel.: +48 89 757 95 00

www.pagedplywood.com

Paged Plywood S.A.

ul. Kwiatowa 1, 12-200 Pisz, tel.: +48 87 425 48 00