

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH, No 2025/07/10-DoP-HW-001

1. Identyfikacyjny kod produktu:

Niekonstrukcyjna sklejka liściasta lub combi, oklejana lub nieoklejana, 4-50 mm.

2. Możliwe zastosowania:

Dla sklejek niezabezpieczonych powierzchniowo i/lub krawędziowo jako element niekonstrukcyjny zgodnie z EN 636-2.

Dla sklejek zabezpieczonych powierzchniowo i krawędziowo jako element niekonstrukcyjny zgodnie z EN 636-3.

3. Producent:

Paged Plywood S.A.
ul. Kwiatowa 1
12-200 Pisz

Paged Plywood S.A.
ul. Mazurska 1
14-300 Morąg

5. System AVCP:

AVCP system 4

7. Deklarowane właściwości:

Sklejka liściasta				
Istotne cechy charakterystyczne	Zastosowanie końcowe	min. grubość (mm)	Właściwości	
Reakcja na ogień			Klasa (bez podłóg)	Klasa (podłogi)
	Bez szczeliny powietrznej za panelem ze sklejki	9	D-s2, d0	D _{fl} -s1
	Z zamkniętą lub otwartą szczeliną powietrzną nie większą niż 22 mm za panelem ze sklejki	9	D-s2, d2	-
	Bez szczeliny powietrznej za panelem ze sklejki	15	D-s2, d1	D _{fl} -s1
	Z otwartą szczeliną powietrzną za panelem ze sklejki	18	D-s2, d0	D _{fl} -s1
	każde	3	E	E _{fl}
Istotne cechy charakterystyczne		Właściwości		
Współczynnik przenikania pary wodnej		Dla dużej wilgotności powietrza μ - 90 Dla małej wilgotności powietrza μ - 220		
Emisja formaldehydu		Klasa E1		
Zawartość pentachlorofenolu (PCP)		Nie zawiera		
Izolacja dźwięków przenoszonych w powietrzu		NPD		
Współczynnik pochłaniania dźwięku α	Zakres		α	
	250-500 Hz		0,10	
	1000-2000 Hz		0,30	
Przewodność cieplna λ (W/(mK))		0,17		
Jakość sklejania		Klasa 3		
Trwałość Biologiczna	Niepowlekane lub powlekane i niezabezpieczone		Klasa użytkowa 2	
	Powlekane i zabezpieczone		Klasa użytkowa 3	
Siła kotwienia		NPD		
Przepuszczalność powietrza		NPD		
Sztywność i nośność płyt		NPD		
Zakres gęstości (kg/m³)		640-760		

Norma zharmonizowana EN 13986+A1:2015

Norma zharmonizowana EN 13986+A1:2015

Sklejka combi				
Istotne cechy charakterystyczne	Zastosowanie końcowe	min. grubość (mm)	Właściwości	
Reakcja na ogień			Klasa (bez podłóg)	Klasa (podłogi)
	Bez szczeliny powietrznej za panelem ze sklejki	9	D-s2, d0	D _{fl} -s1
	Z zamkniętą lub otwartą szczeliną powietrzną nie większą niż 22 mm za panelem ze sklejki	9	D-s2, d2	-
	Bez szczeliny powietrznej za panelem ze sklejki	15	D-s2, d1	D _{fl} -s1
	Z otwartą szczeliną powietrzną za panelem ze sklejki	18	D-s2, d0	D _{fl} -s1
	każde	3	E	E _{fl}
Istotne cechy charakterystyczne	Właściwości			
Współczynnik przenikania pary wodnej	Dla dużej wilgotności powietrza μ - 90 Dla małej wilgotności powietrza μ - 220			
Emisja formaldehydu	Klasa ½ E1			
Zawartość pentachlorofenolu (PCP)	Nie zawiera			
Izolacja dźwięków przenoszonych w powietrzu	NPD			
Współczynnik pochłaniania dźwięku α	Zakres		α	
	250-500 Hz		0,10	
	1000-2000 Hz		0,30	
Przewodność cieplna λ (W/(mK))	0,17			
Jakość sklejania	Klasa 3			
Trwałość Biologiczna	Niepowlekane lub powlekane i niezabezpieczone		Klasa użytkowa 2	
	Powlekane i zabezpieczone		Klasa użytkowa 3	
Siła kotwienia	NPD			
Przepuszczalność powietrza	NPD			
Sztywność i nośność płyt	NPD			
Zakres gęstości (kg/m³)	580-700			

Norma zharmonizowana EN 13986+A1:2015

Norma zharmonizowana EN 13986+A1:2015

Właściwości produktu opisanego powyżej są zgodne z deklarowanymi wartościami badanych parametrów. Niniejsza deklaracja właściwości została przygotowana zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta wskazanego powyżej.

Podpis w imieniu producenta:

Pisz, Polska, 10 lipca 2025



PAGED Plywood S.A.
14-300 Morąg, ul. Mazurska 1
tel. centr. 89 757 9501, Fax 89 757 9599
NIP 741-13-78-488
510445569