

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH, No 2025/07/10-DoP-HW FR-01**1. Identyfikacyjny kod produktu:**

Konstrukcyjna sklejka liściasta, oklejana lub nieoklejana, 9-45 mm.

2. Możliwe zastosowania:

Dla sklejek niezabezpieczonych powierzchniowo i/lub krawędziowo jako element konstrukcyjny zgodnie z EN 636-2.

Dla sklejek zabezpieczonych powierzchniowo i krawędziowo jako element konstrukcyjny zgodnie z EN 636-3.

3. Producent:

Paged Plywood S.A.
ul. Kwiatowa 1
12-200 Pisz

5. System AVCP:

AVCP system 2+
AVCP system 1

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13986:2004+A1:2015, EN 13501-1:2019-02

Paged Plywood S.A.
ul. Kwiatowa 1
12-200 Pisz, Polska
0763-CPR-6210
0763-CPR-6175
0763-CPR-6214

Jednostka notyfikowana:

MPA Eberswalde - Materialprüfanstalt Brandenburg GmbH (Approved body No 0763)
Alfred-Möller-Straße 1
16225 Eberswalde
Germany

7. Deklarowane właściwości:

Sklejka liściasta				Norma zharmonizowana EN 13986+A1:2015			
Istotne cechy charakterystyczne	Zastosowanie końcowe	min. grubość (mm)	Właściwości				
			Klasa (podłogi)				
Reakcja na ogień	Dowolne podłoże klasy euro A1 lub A2 ze szczelną powierzchnią lub bez.	9	Bfl-s1				
Istotne cechy charakterystyczne	Właściwości						
Współczynnik przenikania pary wodnej	Dla dużej wilgotności powietrza μ - 86 Dla małej wilgotności powietrza μ - 215						
Emisja formaldehydu	Klasa E1						
Zawartość pentachlorofenolu (PCP)	Nie zawiera						
Isolacja dźwięków przenoszonych w powietrzu	NPD						
Współczynnik pochłaniania dźwięku α	Zakres	α					
	250-500 Hz	0,10					
	1000-2000 Hz	0,30					
Przewodność cieplna λ (W/(mK))	0,17						
Jakość sklejania	Klasa 3						
Trwałość Biologiczna	Niezabezpieczone powierzchniu i krawędziowo	Klasa użytkowa 2					
	Zabezpieczone powierzchniu i krawędziowo	Klasa użytkowa 3					
Sila kotwienia	NPD						
Przepuszczalność powietrza	NPD						
Sztwność i nośność płyt	NPD						
Średnia gęstość (kg/m³)	640-760						

Harmonized standard EN 13986+A1:2015																			
Nominalna grubość	Istotne cechy charakt. wg EN 789 (N/mm²)	Właściwości																	
Charakt. wytrzymałość przy zginaniu																			
f _m II	42,3	48,5	38,9	45,8	44,2	41,2	36,9	44,7	43,3	40,9	49,0	40,3							
f _m I	36,8	34,0	58,4	29,2	30,7	45,4	37,1	45,0	36,4	33,5	44,3	40,0							
Charakt. wytrzymałość przy ściskaniu																			
f _c II		27,6																	
f _c I		29,7																	
Charakt. wytrzymałość przy rozciąganiu		NPD																	
Charakt. średni MOE przy zginaniu																			
E _m II	9763	10615	7866	8974	9216	9274	9349	10163	9268	8523	9650	9439							
E _m I	7505	7289	9377	5974	6066	9349	7823	8707	8671	8441	8774	9283							
Charakt. średni MOE przy ściskaniu																			
E _c II		7986																	
E _c I		9075																	
Charakt. średni MOE przy rozciąganiu		NPD																	
Charakt. wytrzymałość przy ścinaniu prostopadłym do płaszczyzny płyty																			
F _v II		9,5																	
F _v I		9,7																	
Charakt. średni MOR przy ścinaniu prostopadłym do płaszczyzny płyty																			
G _v II		600																	
G _v I		604																	
Charakt. wytrzymałość przy ścinaniu w płaszczyźnie płyty		NPD																	
Charakt. średni MOR przy ścinaniu w płaszczyźnie płyty		NPD																	

Właściwości produktu opisanego powyżej są zgodne z deklarowanymi wartościami badanych parametrów. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została przygotowana zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta wskazanego powyżej.

Podpis w imieniu producenta:

Pisz, Polska, 10 lipca 2025



PAGED Plywood S.A.

14-300 Morąg, ul. Mazurska 1

tel. centr. 89 757 9501, Fax 89 757 9599

NIP 741-13-78-488

510445569