

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH, No 2025/07/11-DoP-HW-01

1. Identyfikacyjny kod produktu:

Konstrukcyjna sklejka liściasta lub combi, oklejana lub nieoklejana, 9-50 mm.

2. Możliwe zastosowania:

Dla sklejek niezabezpieczonych powierzchniowo i/lub krawędziowo jako element konstrukcyjny zgodnie z EN 636-2.
Dla sklejek zabezpieczonych powierzchniowo i krawędziowo jako element konstrukcyjny zgodnie z EN 636-3.

3. Producent:

Paged Plywood S.A.
ul. Kwiatowa 1
12-200 Pisz
Paged Plywood S.A.
ul. Mazurska 1
14-300 Morąg

5. System AVCP:

AVCP system 2+

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13986:2004+A1:2015

Paged Plywood S.A.
ul. Kwiatowa 1
12-200 Pisz, Polska
0763-CPR-6174
0763-CPR-6172

Paged Plywood S.A.
ul. Mazurska 1
14-300 Morąg, Polska
0763-CPR-6186
0763-CPR-6181

Jednostka notyfikowana

MPA Eberswalde - Materialprüfanstalt Brandenburg GmbH (Approved body No 0763)
Alfred-Möller-Straße 1
16225 Eberswalde
Germany

7. Deklarowane właściwości:

Sklejka liściasta					Norma zharmonizowana EN 13986+A1:2015				
Istotne cechy charakterystyczne		Zastosowanie końcowe	min. grubość (mm)	Właściwości					
				Klasa (bez podłóg)	Klasa (podłogi)				
Reakcja na ogień		Bez szczeliny powietrznej za panelem ze sklejki	9	D-s2, d0	D _{flr} -s1				
		Z zamkniętą lub otwartą szczeliną powietrzną nie większą niż 22 mm za panelem ze sklejki	9	D-s2, d2	-				
		Bez szczeliny powietrznej za panelem ze sklejki	15	D-s2, d1	D _{flr} -s1				
		Z otwartą szczeliną powietrzną za panelem ze sklejki	18	D-s2, d0	D _{flr} -s1				
		kazde	3	E	E _{fl}				
Istotne cechy charakterystyczne		Właściwości							
Współczynnik przenikania pary wodnej		Dla dużej wilgotności powietrza μ - 86 Dla małej wilgotności powietrza μ - 215							
Emisja formaldehydu		Klasa E1							
Zawartość pentachlorofenolu (PCP)		Nie zawiera							
Izolacja dźwięków przenoszonych w powietrzu		NPD							
Współczynnik pochłaniania dźwięku α		Zakres	α						
		250-500 Hz	0,10						
		1000-2000 Hz	0,30						
Przewodność cieplna λ (W/(mK))		0,17							
Jakość sklejania		Klasa 3							
Trwałość Biologiczna		Niezabezpieczone powierzchniowo i krawędziowo	Klasa użytkowa 2						
		Zabezpieczone powierzchniowo i krawędziowo	Klasa użytkowa 3						
Siła kotwienia		NPD							
Przepuszczalność powietrza		NPD							
Szytywność i nośność płyt		NPD							
Zakres gęstości (kg/m³)		640-760							

Harmonized standard EN 13986+A1:2015														
Nominalna grubość	Istotne cechy charakt. wg EN 789 (N/mm²)													
Charakt. wytrzymałość przy zginaniu	Właściwości													
	f _m II	42,3	48,5	38,9	45,8	44,2	41,2	36,9	44,7	43,3	40,9	49,0	40,3	40,3
f _m I	36,8	34,0	58,4	29,2	30,7	45,4	37,1	45,0	36,4	33,5	44,3	44,3	40,0	40,0
Charakt. wytrzymałość przy ściskaniu														
f _c II	31,6													
f _c I	30,8													
Charakt. wytrzymałość przy rozciąganiu	NPD													
Charakt. średni MOE przy zginaniu														
E _m II	9763	10615	7866	8974	9216	9274	9349	10163	9268	8523	9650	9439	9439	9439
E _m I	7505	7289	9377	5974	6066	9349	7823	8707	8671	8441	8774	9283	9283	9283
Charakt. średni MOE przy ściskaniu														
E _c II	9189													
E _c I	8727													
Charakt. średni MOE przy rozciąganiu	NPD													
Charakt. wytrzymałość przy ścinaniu prostopadłym do płaszczyzny płyty														
F _v II	9,5													
F _v I	9,7													
Charakt. średni MOR przy ścinaniu prostopadłym do płaszczyzny płyty														
G _v II	600													
G _v I	604													
Charakt. wytrzymałość przy ścinaniu w płaszczyźnie płyty	NPD													
Charakt. średni MOR przy ścinaniu w płaszczyźnie płyty	NPD													

Harmonized standard EN 13986+A1:2015													
Nominalna grubość	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	45	50	
Istotne cechy charakt. wg EN 789 (N/mm ²)	Właściwości												
Charakt. wytrzymałość przy zginaniu													
f _m II	27,6	32,9	38,5	36,9	31,4	28,2	27,8	37,9	35,2			38,1	
f _m I	29,6	38,3	35,5	37,0	48,1	38,9	40,9	44,8	38,1			33,0	
Charakt. wytrzymałość przy ściskaniu													
f _c II	23,6												
f _c I	23,7												
Charakt. wytrzymałość przy rozciąganiu	NPD												
Charakt. średni MOE przy zginaniu													
E _m II	7014	7557	7989	7529	7090	6220	6637	7766	7643			7432	
E _m I	6745	8956	8609	9257	9587	8799	8570	8798	7855			8243	
Charakt. średni MOE przy ściskaniu													
E _c II	7617												
E _c I	8323												
Charakt. średni MOE przy rozciąganiu	NPD												
Charakt. wytrzymałość przy ścinaniu prostopadłym do płaszczyzny płyty	NPD												
Charakt. średni MOR przy ścinaniu prostopadłym do płaszczyzny płyty	NPD												
Charakt. wytrzymałość przy ścinaniu w płaszczyźnie płyty	NPD												
Charakt. średni MOR przy ścinaniu w płaszczyźnie płyty	NPD												

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Podpis w imieniu producenta:

Pisz, Polska, 11 lipca 2025

Jana Perkowski

PAGED Plywood S.A.

14-300 Morąg, ul. Mazurska 1

tel. centr. 89 757 9501, Fax 89 757 9599

NIP 741-13-78-488

510445569