

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH, No 2025/07/10-DoP-HW FR-01

1. Identyfikacyjny kod produktu:

Konstrukcyjna sklejka liściasta, oklejana lub nieoklejana, 9-45 mm.

2. Możliwe zastosowania:

Dla sklejek niezabezpieczonych powierzchniowo i/lub krawędziowo jako element konstrukcyjny zgodnie z EN 636-2.

Dla sklejek zabezpieczonych powierzchniowo i krawędziowo jako element konstrukcyjny zgodnie z EN 636-3.

3. Producent:

Paged Plywood S.A.

ul. Kwiatowa 1

12-200 Pisz

5. System AVCP:

AVCP system 2+

AVCP system 1

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13986:2004+A1:2015, EN 13501-1:2019-02

Paged Plywood S.A.

ul. Kwiatowa 1

12-200 Pisz, Polska

0763-CPR-6210

0763-CPR-6175

0763-CPR-6214

Jednostka notyfikowana:

MPA Eberswalde - Materialprüfanstalt Brandenburg GmbH (Approved body No 0763)

Alfred-Möller-Straße 1

16225 Eberswalde

Germany

7. Deklarowane właściwości:

Sklejka liściasta			
Istotne cechy charakterystyczne	Zastosowanie końcowe	min. grubość (mm)	Właściwości
			Klasa (podłogi)
Reakcja na ogień	Dowolne podłoże klasy euro A1 lub A2 ze szczeliną powietrzną lub bez.	9	Bfl-s1
Istotne cechy charakterystyczne	Właściwości		
Współczynnik przenikania pary wodnej	Dla dużej wilgotności powietrza μ - 86 Dla małej wilgotności powietrza μ - 215		
Emisja formaldehydu	Klasa E1		
Zawartość pentachlorofenolu (PCP)	Nie zawiera		
Izolacja dźwięków przenoszonych w powietrzu	NPD		
Współczynnik pochłaniania dźwięku α	Zakres	α	
	250-500 Hz	0,10	
	1000-2000 Hz	0,30	
Przewodność cieplna λ (W/(mK))	0,17		
Jakość sklejania	Klasa 3		
Trwałość Biologiczna	Niezabezpieczone powierzchniowo i krawędziowo	Klasa użytkowa 2	
	Zabezpieczone powierzchniowo i krawędziowo	Klasa użytkowa 3	
Siła kotwienia	NPD		
Przepuszczalność powietrza	NPD		
Sztwność i nośność płyt	NPD		
Średnia gęstość (kg/m³)	640-760		

Norma zharmonizowana EN 13986+A1:2015

Norma zharmonizowana EN 13986+A1:2015

Nominalna grubość	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	45	50
Istotne cechy charakt. wg EN 789 (N/mm ²)	Właściwości											
Charakt. wytrzymałość przy zginaniu												
f_m II	42,3	48,5	38,9	45,8	44,2	41,2	36,9	44,7	43,3	40,9	49,0	40,3
f_m $\perp$	36,8	34,0	58,4	29,2	30,7	45,4	37,1	45,0	36,4	33,5	44,3	40,0
Charakt. wytrzymałość przy ściskaniu												
f_c II	27,6											
f_c $\perp$	29,7											
Charakt. wytrzymałość przy rozciąganiu	NPD											
Charakt. średni MOE przy zginaniu												
E_m II	9763	10615	7866	8974	9216	9274	9349	10163	9268	8523	9650	9439
E_m $\perp$	7505	7289	9377	5974	6066	9349	7823	8707	8671	8441	8774	9283
Charakt. średni MOE przy ściskaniu												
E_c II	7986											
E_c $\perp$	9075											
Charakt. średni MOE przy rozciąganiu	NPD											
Charakt. wytrzymałość przy ścinaniu prostopadłym do płaszczyzny płyty												
F_v II	9,5											
F_v $\perp$	9,7											
Charakt. średni MOR przy ścinaniu prostopadłym do płaszczyzny płyty												
G_v II	600											
G_v $\perp$	604											
Charakt. wytrzymałość przy ścinaniu w płaszczyźnie płyty	NPD											
Charakt. średni MOR przy ścinaniu w płaszczyźnie płyty	NPD											

Harmonized standard EN 13986+A1:2015

Właściwości produktu opisanego powyżej są zgodne z deklarowanymi wartościami badanych parametrów. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została przygotowana zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta wskazanego powyżej.

Podpis w imieniu producenta:

Pisz, Polska, 10 lipca 2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Renata Perkowski".

PAGED Plywood S.A.

14-300 Morąg, ul. Mazurska 1
tel. centr. 89 757 9501, Fax 89 757 9599
NIP 741-13-78-488
510445569