

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH, No 2025/07/11-DoP-HSW-01

- 1. Identyfikacyjny kod produktu:**
Konstrukcyjna sklejka z obłogami brzołowymi i grubowarstwowym rdzeniem iglastym, oklejana lub nieoklejana, 9-40 mm.
- 2. Możliwe zastosowania:**
Dla sklejek niezabezpieczonych powierzchniowo i/lub krawędziowo jako element konstrukcyjny zgodnie z EN 636-2.
Dla sklejek zabezpieczonych powierzchniowo i krawędziowo jako element konstrukcyjny zgodnie z EN 636-3.
- 3. Producent:**
Paged Plywood S.A.
ul. Mazurska 1
14-300 Morąg
- 5. System AVCP:**
AVCP system 2+
- 6a. Norma zharmonizowana:**
EN 13986:2004+A1:2015

Paged Plywood S.A.
ul. Mazurska 1
14-300 Morąg, Poland
0763-CPR-6183
0763-CPR-6184

Jednostka notyfikowana:
MPA Eberswalde - Materialprüfanstalt Brandenburg GmbH (Approved body No 0763)
Alfred-Möller-Straße 1
16225 Eberswalde
Germany

7. Deklarowane właściwości:

Sklejka z obłogami brzozowymi i grubowarstwowym rdzeniem iglastym				
Istotne cechy charakterystyczne	Zastosowanie końcowe	min. grubość (mm)	Właściwości	
Reakcja na ogień			Klasa (bez podłóg)	Klasa (podłogi)
	Bez szczeliny powietrznej za panelem ze sklejki	9	D-s2, d0	Dfl-s1
	Z zamkniętą lub otwartą szczeliną powietrzną nie większą niż 22 mm za panelem ze sklejki	9	D-s2, d2	-
	Bez szczeliny powietrznej za panelem ze sklejki	15	D-s2, d1	Dfl-s1
	Z otwartą szczeliną powietrzną za panelem ze sklejki	18	D-s2, d0	Dfl-s1
	każde	3	E	Efl
Istotne cechy charakterystyczne	Właściwości			
Współczynnik przenikania pary wodnej	Dla dużej wilgotności powietrza μ - 78 Dla małej wilgotności powietrza μ - 202			
Emisja formaldehydu	Klasa E1			
Zawartość pentachlorofenolu (PCP)	Nie zawiera			
Izolacja dźwięków przenoszonych w powietrzu	NPD			
Współczynnik pochłaniania dźwięku α	Zakres		α	
	250-500 Hz		0,10	
	1000-2000 Hz		0,30	
Przewodność cieplna λ (W/(mK))	0,15			
Jakość sklejania	Klasa 3			
Trwałość Biologiczna	Niezabezpieczone powierzchniowo i krawędziowo		Klasa użytkowa 2	
	Zabezpieczone powierzchniowo i krawędziowo		Klasa użytkowa 3	
Siła kotwienia	NPD			
Przepuszczalność powietrza	NPD			
Sztwność i nośność płyt	NPD			
Średnia gęstość (kg/m³)	550-650			

Norma zharmonizowana EN 13986-A1:2015

Norma zharmonizowana EN 13986+A1:2015

Nominalna grubość	9	10	12	15	18	21	24	27	30	35	40
Istotne cechy charakt. wg EN 789 (N/mm ²)	Właściwości										
Charakt. wytrzymałość przy zginaniu											
f_m II	21,3	31,6	20,4	33,1	33,8	32,2	34,3	37,8	29,3	30,2	
f_m I	28,5	32,3	33,1	40,8	33,6	31,6	29,4	36,2	27,4	27,0	
Charakt. wytrzymałość przy ściskaniu	NPD										
Charakt. wytrzymałość przy rozciąganiu	NPD										
Charakt. średni MOE przy zginaniu											
E_m II	5327	7710	5774	7089	6473	8531	7786	8657	8246	7940	
E_m I	6438	7880	6541	9309	9352	9327	7732	9163	8317	8158	
Charakt. średni MOE przy ściskaniu	NPD										
Charakt. średni MOE przy rozciąganiu	NPD										
Charakt. wytrzymałość przy ścinaniu prostopadłym do płaszczyzny płyty	NPD										
Charakt. średni MOR przy ścinaniu prostopadłym do płaszczyzny płyty	NPD										
Charakt. wytrzymałość przy ścinaniu w płaszczyźnie płyty	NPD										
Charakt. średni MOR przy ścinaniu w płaszczyźnie płyty	NPD										

Harmonized standard EN 13986+A1:2015

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Podpis w imieniu producenta:

Morąg, Polska, 11 lipca 2025



PAGED Plywood S.A.

14-300 Morąg, ul. Mazurska 1
tel. centr. 89 757 9501, Fax 89 757 9599
NIP 741-13-78-488
510445569