

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH, No 2025/07/11-DoP-HW-01

1. Identyfikacyjny kod produktu:

Konstrukcyjna sklejka liściasta lub combi, oklejana lub nieoklejana, 9-50 mm.

2. Możliwe zastosowania:

Dla sklejek niezabezpieczonych powierzchniowo i/lub krawędziowo jako element konstrukcyjny zgodnie z EN 636-2.

Dla sklejek zabezpieczonych powierzchniowo i krawędziowo jako element konstrukcyjny zgodnie z EN 636-3.

3. Producent:

Paged Plywood S.A.
ul. Kwiatowa 1
12-200 Pisz

Paged Plywood S.A.
ul. Mazurska 1
14-300 Morąg

5. System AVCP:

AVCP system 2+

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13986:2004+A1:2015

Paged Plywood S.A.
ul. Kwiatowa 1
12-200 Pisz, Polska
0763-CPR-6174
0763-CPR-6172

Paged Plywood S.A.
ul. Mazurska 1
14-300 Morąg, Polska
0763-CPR-6186
0763-CPR-6181

Jednostka notyfikowana

MPA Eberswalde - Materialprüfanstalt Brandenburg GmbH (Approved body No 0763)

Alfred-Möller-Straße 1
16225 Eberswalde
Germany

7. Deklarowane właściwości:

Sklejka liściasta				
Istotne cechy charakterystyczne	Zastosowanie końcowe	min. grubość (mm)	Właściwości	
Reakcja na ogień			Klasa (bez podłóg)	Klasa (podłogi)
	Bez szczeliny powietrznej za panelem ze sklejki	9	D-s2, d0	D _{fl} -s1
	Z zamkniętą lub otwartą szczeliną powietrzną nie większą niż 22 mm za panelem ze sklejki	9	D-s2, d2	-
	Bez szczeliny powietrznej za panelem ze sklejki	15	D-s2, d1	D _{fl} -s1
	Z otwartą szczeliną powietrzną za panelem ze sklejki	18	D-s2, d0	D _{fl} -s1
	każde	3	E	E _{fl}
Istotne cechy charakterystyczne		Właściwości		
Współczynnik przenikania pary wodnej		Dla dużej wilgotności powietrza μ - 86 Dla małej wilgotności powietrza μ - 215		
Emisja formaldehydu		Klasa E1		
Zawartość pentachlorofenolu (PCP)		Nie zawiera		
Izolacja dźwięków przenoszonych w powietrzu		NPD		
Współczynnik pochłaniania dźwięku α	Zakres		α	
	250-500 Hz		0,10	
	1000-2000 Hz		0,30	
Przewodność cieplna λ (W/(mK))		0,17		
Jakość sklejenia		Klasa 3		
Trwałość Biologiczna	Niezabezpieczone powierzchniowo i krawędziowo		Klasa użytkowa 2	
	Zabezpieczone powierzchniowo i krawędziowo		Klasa użytkowa 3	
Siła kotwienia		NPD		
Przepuszczalność powietrza		NPD		
Szywność i nośność płyt		NPD		
Zakres gęstości (kg/m³)		640-760		

Norma zharmonizowana EN 13986+A1:2015

Norma zharmonizowana EN 13986+A1:2015

Nominalna grubość	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	45	50
Istotne cechy charakt. wg EN 789 (N/mm ²)	Właściwości											
Charakt. wytrzymałość przy zginaniu												
f_m II	42,3	48,5	38,9	45,8	44,2	41,2	36,9	44,7	43,3	40,9	49,0	40,3
$f_m \perp$	36,8	34,0	58,4	29,2	30,7	45,4	37,1	45,0	36,4	33,5	44,3	40,0
Charakt. wytrzymałość przy ściskaniu												
f_c II	31,6											
$f_c \perp$	30,8											
Charakt. wytrzymałość przy rozciąganiu	NPD											
Charakt. średni MOE przy zginaniu												
E_m II	9763	10615	7866	8974	9216	9274	9349	10163	9268	8523	9650	9439
$E_m \perp$	7505	7289	9377	5974	6066	9349	7823	8707	8671	8441	8774	9283
Charakt. średni MOE przy ściskaniu												
E_c II	9189											
$E_c \perp$	8727											
Charakt. średni MOE przy rozciąganiu	NPD											
Charakt. wytrzymałość przy ścinaniu prostopadłym do płaszczyzny płyty												
F_v II	9,5											
$F_v \perp$	9,7											
Charakt. średni MOR przy ścinaniu prostopadłym do płaszczyzny płyty												
G_v II	600											
$G_v \perp$	604											
Charakt. wytrzymałość przy ścinaniu w płaszczyźnie płyty	NPD											
Charakt. średni MOR przy ścinaniu w płaszczyźnie płyty	NPD											

Harmonized standard EN 13986+A1:2015

Sklejka combi				
Istotne cechy charakterystyczne	Zastosowanie końcowe	min. grubość (mm)	Właściwości	
Reakcja na ogień			Klasa (bez podłóg)	Klasa (podłogi)
	Bez szczeliny powietrznej za panelem ze sklejki	9	D-s2, d0	D _{fl} -s1
	Z zamkniętą lub otwartą szczeliną powietrzną nie większą niż 22 mm za panelem ze sklejki	9	D-s2, d2	-
	Bez szczeliny powietrznej za panelem ze sklejki	15	D-s2, d1	D _{fl} -s1
	Z otwartą szczeliną powietrzną za panelem ze sklejki	18	D-s2, d0	D _{fl} -s1
	każde	3	E	E _{fl}
Istotne cechy charakterystyczne	Właściwości			
Współczynnik przenikania pary wodnej	Dla dużej wilgotności powietrza μ - 82 Dla małej wilgotności powietrza μ - 208			
Emisja formaldehydu	Klasa E1			
Zawartość pentachlorofenolu (PCP)	Nie zawiera			
Izolacja dźwięków przenoszonych w powietrzu	NPD			
Współczynnik pochłaniania dźwięku α	Zakres		α	
	250-500 Hz		0,10	
	1000-2000 Hz		0,30	
Przewodność cieplna λ (W/(mK))	0,16			
Jakość sklejenia	Klasa 3			
Trwałość Biologiczna	Niezabezpieczone powierzchniowo i krawędziowo		Klasa użytkowa 2	
	Zabezpieczone powierzchniowo i krawędziowo		Klasa użytkowa 3	
Siła kotwienia	NPD			
Przepuszczalność powietrza	NPD			
Sztwność i nośność płyt	NPD			
Zakres gęstości (kg/m³)	600-700			

Norma zharmonizowana EN 13986+A1:2015

Norma harmonizowana EN 13986+A1:2015

Nominalna grubość	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	45	50
Istotne cechy charakt. wg EN 789 (N/mm²)	Właściwości											
Charakt. wytrzymałość przy zginaniu												
f _m II	27,6	32,9	38,5	36,9	31,4	28,2	27,8	37,9	35,2	38,1		
f _m ⊥	29,6	38,3	35,5	37,0	48,1	38,9	40,9	44,8	38,1	33,0		
Charakt. wytrzymałość przy ściskaniu												
f _c II	23,6											
f _c ⊥	23,7											
Charakt. wytrzymałość przy rozciąganiu	NPD											
Charakt. średni MOE przy zginaniu												
E _m II	7014	7557	7989	7529	7090	6220	6637	7766	7643	7432		
E _m ⊥	6745	8956	8609	9257	9587	8799	8570	8798	7855	8243		
Charakt. średni MOE przy ściskaniu												
E _c II	7617											
E _c ⊥	8323											
Charakt. średni MOE przy rozciąganiu	NPD											
Charakt. wytrzymałość przy ścinaniu prostopadłym do płaszczyzny płyty	NPD											
Charakt. średni MOR przy ścinaniu prostopadłym do płaszczyzny płyty	NPD											
Charakt. wytrzymałość przy ścinaniu w płaszczyźnie płyty	NPD											
Charakt. średni MOR przy ścinaniu w płaszczyźnie płyty	NPD											

Harmonized standard EN 13986+A1:2015

Harmonized standard EN 13986+A1:2015

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Podpis w imieniu producenta:

Pisz, Polska, 11 lipca 2025

A handwritten signature in blue ink, reading "Irena Perkowski".

PAGED Plywood S.A.

14-300 Morąg, ul. Mazurska 1

tel. centr. 89 757 9501, Fax 89 757 9599

NIP 741-13-78-488

510445569